QUARUBA

FICHA TÉCNICA

ESPESSURA TOTAL	**16 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**11,3 mm**
LARGURA	**190,5 mm**	**131 mm**	**82,55 mm**	**131 mm**
COMPRIMENTO	305 a 2200	3 mm	3 mm	2 mm
CAPA MAD. NOBRE	3 mm	305 a 2200	305 a 2200	305 a 2200
BRILHO	FOSCO	SEMI BRILHO	SEMI BRILHO	FOSCO
CONT. DA CAIXA	2,515m²	2,882m²	1,511m²	3,458m²

ESPÉCIE	QUARUBA
DUREZA JANKA	1570 (pound force)
ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia: Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado, Flutuante, Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Compatível.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.

CERTIFICAÇÕES

GREENGUARD GOLD

FSC www.fsc.org FSC® C010968 The mark of responsible forestry

Floresta Própria Certificada.

LACEY ACT COMPLAINT

RETARDANTE FOGO	SIM - 0,45watts/cm² (ASTM E648)
TESTE FORMALDEÍDO	APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2)
TESTE VOC	APROVADO - ≤ 0.5 mg/m³ (CA Specification 01350)
TESTE DE DESGASTE	APROVADO - ASTM D4660-01
TESTE DE COLAGEM	APROVADO - ASTM D 3359 – 02
TESTE DE ADERÊNCIA	At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);

TRIÂNGULO®
Pisos de Madeira

CLIQUE AQUI

VENDAS05@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS