

SONORA

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPESSURA TOTAL	12mm	11,3mm	12mm	16mm
LARGURA	82,55mm	131mm	131mm	190,5mm
COMPRIMENTO	305-2200mm	305-2200mm	305-2200mm	305-2200mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm	2mm	3mm	2mm
BRILHO	30%	8%	30%	8%
CONT. DA CAIXA	2,724m ²	3,458m ²	2,882m ²	2,515m ²

ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
TRATAMENTO	Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm ² (ASTM E68)
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado / Flutuante / Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Amendoim, Pequi, Guajuvira, Tauari, Quaruba.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.
DUREZA JANKA	Amendoim 1.912 Cumaru 3.540 Guajuvira 1.920 Pequi 1.945 Quaruba 1.570 Sucupira 3.200

ESPÉCIES

Amendoim | Cumaru | Guajuvira
Pequi | Quaruba | Sucupira

CERTIFICAÇÕES



The mark of
responsible forestry
FLORESTA PRÓPRIA
CERTIFICADA



SUPERFÍCIE
ANTIBACTERIANA
PROTEÇÃO CONTRA ATÉ 99,9%
DAS BACTÉRIAS

Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);
Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);
Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);
Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m³;
Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07



TRIÂNGULO®

Pisos de Madeira

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS